



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ,
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)
ВИПРОБУВАЛЬНА СЛУЖБА УКРТЕСТ
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»



20635
ДСТУ ISO/IEC 17025

Затверджую
Начальник лабораторії
М.В. Кривенко



ПРОТОКОЛ випробувань

№ 1195/00520-ЛТ/21

1. Назва випробувальної лабораторії:

Лабораторія аналітичних досліджень та випробувань продукції Науково-технічного центру підтвердження відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту

Атестат акредитації Національного Агентства з акредитації України зареєстрований в Реєстрі 17 лютого 2020 р. за № 20635, дійсний до 31 травня 2022 р.

Адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

код ЄДРПОУ 02568182

2. Назва, адреса замовника ТОВ "АФІМЕКС"

Адреса: Мельнікова, 12, м. Київ, 04050, Україна

код ЄДРПОУ 40511305

3. Зразки, що випробовуються:

Тканина інтерлок (1 зразок), виробник ТОВ "АФІМЕКС".

Інформація щодо зразків надана згідно листа замовника.

4. Відбирання зразків: зразки надані представником ТОВ "АФІМЕКС"

5. Дата надходження зразків на випробування: 23.07.2021

6. Дата проведення випробувань: 29.07.2021-02.08.2021

7. Мета випробувань: визначення фактичних значень результатів випробувань за показниками визначених замовником.

Випробування проведені згідно з листом ТОВ "АФІМЕКС" № 2207 від 22.07.2021 (вх. № 38-452 від 22.07.2021) та направленням до Випробувальної служби УкрТЕСТ на проведення випробувань № 38-00520/21 Науково-технічного центру підтвердження відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

8. Умови проведення випробувань:

дата проведення випробувань	29.07.2021	02.08.2021		
температура, °С	21	22		
відносна вологість, %	65	63		

9. Участь субпідрядників: не має

* Цей протокол випробувань стосується тільки тих зразків, що були випробувані

10. Результати випробувань:

Назва показників, одиниця виміру	Результати випробувань	НД на методи випробувань
1	2	3
Тканина інтерлок (1 зразок), виробник ТОВ "АФІМЕКС"		
Стійкість фарбовання, бали:		ДСТУ ISO 105-A02:2005; ДСТУ ISO 105-A03:2005
<i>до прання (при 40°C) (змінення фарбовання проби / зафарбовування суміжної тканини)</i>	(4/5) / (4/5)	ДСТУ ISO 105-C06:2009
<i>до сухого тертя (зафарбовування суміжної тканини)</i>	(4/5)	ДСТУ ISO 105-X12:2009
<i>до мокрого тертя (зафарбовування суміжної тканини)</i>	(4/5)	

Протокол не повинен бути відтворений, окрім як повністю, без дозволу ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" на дослідження та випробування продукції Науково-технічного центру підтвердження відповідності та стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту.