



ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  
ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ  
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ,  
СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ»  
(ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»)  
ВИПРОБУВАЛЬНА СЛУЖБА УКРТЕСТ  
ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»



20635  
ДСТУ ISO/IEC 17025

Затверджую  
Начальник лабораторії  
М.В. Кривенко

"04" серпня 2021 р.

М.П.

02568182

№10

## ПРОТОКОЛ<sup>\*</sup> випробувань

№ 1194/00520-ЛТ/21

1. Назва випробувальної лабораторії:

Лабораторія аналітичних досліджень та випробувань продукції Науково-технічного центру підтвердження відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту

Атестат акредитації Національного Агентства з акредитації України зареєстрований в Реєстрі 17 лютого 2020 р. за № 20635, дійсний до 31 травня 2022 р.

Адреса: вул. Метрологічна, 4, м. Київ, 03143, Україна

код ЄДРПОУ 02568182

2. Назва, адреса замовника **ТОВ "АФІМЕКС"**

Адреса: Мельнікова, 12, м. Київ, 04050, Україна

код ЄДРПОУ 40511305

3. Зразки, що випробовуються:

**Тканина сатин (1 зразок), виробник ТОВ "АФІМЕКС".**

*Інформація щодо зразків надана згідно листа замовника.*

4. Відбирання зразків: зразки надані представником ТОВ "АФІМЕКС"

5. Дата надходження зразків на випробування: 23.07.2021

6. Дата проведення випробувань: 29.07.2021-02.08.2021

7. Мета випробувань: визначення фактичних значень результатів випробувань за показниками визначених замовником.

Випробування проведені згідно з листом ТОВ "АФІМЕКС" № 2207 від 22.07.2021 (вх. № 38-452 від 22.07.2021) та направленням до Випробувальної служби УкрТЕСТ на проведення випробувань № 38-00520/21 Науково-технічного центру підтвердження відповідності, стандартизації та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ"

8. Умови проведення випробувань:

дата проведення випробувань	29.07.2021	30.07.2021	02.08.2021	
температура, °С	21	21	22	
відносна вологість, %	65	64	63	

9. Участь субпідрядників: не має

\* Цей протокол випробувань стосується тільки тих зразків, що були випробувані

## 10. Результати випробувань:

Назва показників, одиниця виміру	Результати випробувань	ІД на методи випробувань
1	2	3
<b>Тканина сатин (1 зразок), виробник ТОВ "АФІМЕКС"</b>		
Вміст вільного і здатного частково виділятися формальдегіду, мг/кг	менше 20	ДСТУ ISO 14184-1:2007
Рівень рН водної витяжки, од	8,2	ДСТУ ISO 3071:2015
Стійкість фарбовання, бали:		ДСТУ ISO 105-A02:2005; ДСТУ ISO 105-A03:2005
<i>до прання (при 40°C) (змінення фарбовання проби / зафарбовування суміжної тканини)</i>	(4/5) / (4/5)	ДСТУ ISO 105-C06:2009
<i>до сухого тертя (зафарбовування суміжної тканини)</i>	(4/5)	ДСТУ ISO 105-X12:2009
<i>до мокрої тертя (зафарбовування суміжної тканини)</i>	(4/5)	

Протокол не повинен бути відтворений, окрім як повністю, без змін, без додання до оригінальних досліджень та випробувань продукції Науково-технічного центру підтвердження відповідності відповідно до вимог ДСТУ та випробувань продукції легкої промисловості і засобів індивідуального захисту.